



呼び径 mm	外長 (Length) mm	外幅 (Width) mm	第1種 (kN)		第2種 (kN)		1m当たりの計算 重量 参考値 (kg)
			使用荷重	耐力試験荷重	使用荷重	耐力試験荷重	
6	30	21	2.6	6.7	-	-	0.78
8	40	28	4.7	11.8	-	-	1.38
9	45	31.5	6.0	14.9	-	-	1.75
11	55	38.5	8.9	22.6	-	-	2.61
13	65	45.5	12.4	31.2	15.2	38.0	3.64
16	80	56	18.8	47.2	23.1	57.5	5.51
19	95	66.5	26.7	66.6	32.6	81.1	7.77
22	110	77	35.7	89.2	43.7	108.7	10.41
25	125	87.5	46.1	115.2	56.4	140.4	13.44
28	140	98	57.9	144.6	70.7	176.1	16.86
30	150	105	66.4	165.9	81.2	202.1	19.35
32	160	112	75.5	188.8	92.4	230.0	22.02
34	170	119	85.2	213.1	104.3	259.6	24.86
36	180	126	95.5	238.9	116.9	291.0	27.87
38	190	133	106.5	266.2	130.3	324.3	31.05
40	200	140	118.0	295.0	144.4	359.3	34.40
42	210	147	130.0	325.2	159.2	396.1	37.93
44	220	154	142.8	357.0	174.7	434.8	41.63
46	230	161	156.0	390.1	190.9	475.2	45.50
48	240	168	169.9	424.8	207.9	517.4	49.54
50	250	175	184.4	460.9	225.6	561.4	53.75

材質 第1種 JIS G 3505のSWRM, SWRM6, SWRM8, JIS G 3532のSWM-B  
又はJIS G 3101のSS400

第2種 JIS G 3105のSBC490又はKSBC50

注記 KSBC50は、財団法人日本海事協会鋼船規則によるものを示す。